

ECOQUARZ



INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione

Idropittura acrilica opaca alla farina di quarzo. Ha buona durezza, traspirabilità, buon potere mascherente e omogeneizzante.

Vantaggi

- alla farina di quarzosi
- buona durezza
- traspirante per interni ed esterni
- effetto opaco, liscio
- maschera macchie ed incoerenze della superficie trattata
- buona copertura
- facile da usare

Preparazione della superficie da trattare:

Superfici già pitturate: Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Su nuovo intonaco, stagionato da almeno 28 giorni, gesso, cemento, applicare prima una mano del fissativo all'acqua **FISSOLEX** e dopo 8 ore applicare a pennello o rullo due mani di **ECOQUARZ**. Pretrattare i muri eventualmente aggrediti da muffe con **FUNGISOL**; Prima di ogni applicazione coprire i vetri, i klinker, i pavimenti, le ceramiche e i metalli, in caso di spruzzi pulire subito con acqua.

Applicazione

Applicare a pennello, rullo.

Applicare due mani di **ECOQUARZ** su superfici sane, asciutte e pulite; Diluire al 15–30% con acqua la prima mano e al 10% circa la seconda mano. E' possibile variare la diluizione in funzione delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore desiderato.

Porre attenzione all'acqua di diluizione: usare acqua di acquedotto che non abbia acquisito carica batterica per una prolungata esposizione all'aria.

In presenza di muffe è opportuno effettuare un pre-trattamento con **FUNGISOL**.

Ci raccomandiamo che gli esterni siano protetti dalla pioggia.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità : tra +10°C e +35°C sia del supporto che dell'ambiente circostante e umidità relative inferiore all'85% e comunque ad almeno 4°C al di sopra del punto di rugiada da misurare vicino al supporto da verniciare.

Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, esposte ad eccessiva ventilazione, su supporti gelati o con rischio di gelo durante l'applicazione e l'essiccazione.

Tempo di attesa tra le mani a 20°C

Minimo 6 ore a 20° C.

I tempi per poter sopravverniciare sono influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura, dall'umidità relativa e dalla ventilazione durante l'essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero rendere necessario allungare i tempi di essiccazione.

In caso di insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il prodotto applicato potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi.

Tempo di asciugatura a 20°C e R.U. 50%

Fuori polvere dopo 2 ore; in profondità: dopo 24 ore.

I tempi riportati, sono influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi: pulire tutti gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso.

Proprietà ed altre informazioni tecniche:

Resa pratica:	6,67 m ² /l = 0,15 l/m ² in funzione della rugosità e dell'assorbimento del supporto.
pH:	8,5 – 9,5
Colori:	Bianco
Aspetto:	Opaco
Peso specifico:	1,63 ± 0,05 a 20° C.
Viscosità:	tixotropico
Confezioni:	4 litri – 13 litri

Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161): Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV per ECOQUARZ (cat. c/BA): 40 g/l . ECOQUARZ contiene al max 40 g/l di COV.

Conservazione: 12 mesi in confezioni originali ben chiuse ed in luogo fresco ed asciutto.

Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP))

Il prodotto non è considerato pericoloso Consigli di prudenza: Non soggetto
Frase di rischio: non soggetto Simboli: Non soggetto

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Disposizioni speciali: EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice doganale 3209 pitture e vernici a base acrilica o vinilica polimeri distribuiti o disciolti in un mezzo acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

Voce di capitolato: idropittura al quarzo opaca a base di resine sintetiche.

ECOQUARZ ha un consumo medio di 0,15 l/m², al prezzo di € _____ /m² per fornitura e posa in opera, escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.